

Macal Truck Tarp

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Macal Truck Tarp son vinilos fundidos estabilizados y provistos de un adhesivo especialmente diseñado para proporcionar una adhesión permanente sobre banderolas y lonas de PVC plastificado.

Macal Truck Tarpaulin ha sido diseñado para ser ploteado con una limpieza rápida y la versión blanca puede ser impresa en impresión digital.

Esta serie está disponible en seis colores opacos mate. También está disponible un film de laminado mate para proteger el material impreso.

Material frontal:

Vinilo fundido de 80 µm, sin cadmio

Adhesivo:

Acrílico, transparente, permanente, para aplicación sobre PVC plastificado

Soporte:

Provisto de papel de 140 g/m², con impresión gris al dorso.

USOS HABITUALES

El Macal Truck Tarp ha sido diseñado para aplicaciones de marcaje exterior de vehículos con cortina lateral.

El film se adhiere de forma permanente a la mayoría de las marcas de lona (Sioen, Dickson, Heytex, Versaidag).

COLOR A JUEGO

El servicio de coincidencia de color del cliente es proporcionado por MACTac. Esta combinación de colores se puede solicitar a partir de una cantidad mínima de 10 rollos (500 lm).

PRODUCCIÓN

Diseñado especialmente para máquinas de troquelado planas y rollo a rollo. El film blanco se puede imprimir con tintas solventes, eco-solventes, látex y UV en impresoras de gran formato.

Para más información sobre el uso y aplicación del Macal Truck Tarp, consulte el Boletín Técnico 5.1. "Directrices sobre utilización, producción y aplicación del Macal Truck Tarp".

VIDA EN ALMACÉN

2 años almacenado entre 15 y 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

MÉTODO DE APLICACIÓN

El Macal Truck Tarpaulin se puede aplicar mediante los métodos de aplicación en húmedo y en seco. El Boletín Técnico 5.1. "Directrices sobre utilización, producción y aplicación del Macal Truck Tarp» ofrece instrucciones detalladas.

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre el trabajo en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de acometer el proceso de producción completo.

PROPIEDADES FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Información sobre el material frontal, 23°C	Valores medios	Método de ensayo
Resistencia a la tracción (N/15mm)	11	ISO 527-3
Alargamiento de rotura (%)	150	ISO 527-3
Brillo	15	ISO 2813, 85°

Información sobre el adhesivo, 23°C	Valores medios	Método de ensayo
Retirar en 20 minutos sobre acero inoxidable espejado (N/25mm)	2	FTM 1
Retirar en 24 horas sobre acero inoxidable espejado (N/25mm)	3,5	FTM 1
Retirar en 24 horas sobre lona (N/25mm)	15 Deformación del film Transferencia de adhesivo	FTM 1

Estabilidad dimensional

Encogimiento (48 horas a 70°C aplicado sobre aluminio)	Max. 0.2 mm	FTM 14
--	-------------	--------

Límites de temperatura

Temperatura mínima de aplicación	+ 10°C
Límite de temperatura de uso	-40°C to +60°C

DURACIÓN ESPERADA*

Europa Central Zona 1

Sin imprimir	5 años	ISO 4892-2.
--------------	--------	-------------

Nota : La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur. No se ofrece ninguna garantía de duración en los casos de exposición horizontal.

Aviso importante La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Exención de responsabilidad sobre la garantía Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».

Contacto

Correo electrónico: contact.mactac@mactac.eu

Página web: www.mactacgraphics.eu

