

## MACtransfer® 500

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El MACtransfer 500 está compuesto por una película de polietileno transparente de baja densidad granulada, provista en una cara de un adhesivo acrílico removible transparente.

#### Material de la cara frontal:

Película de polietileno granulada transparente.  
Grosor: 120 µm.

#### Adhesivo:

Adhesivo acrílico transparente removible, con propiedades de media adherencia.

### USOS HABITUALES

El MACtransfer 500 ha sido diseñado para facilitar la protección, aplicación y transferencia de materiales autoadhesivos ploteados, como textos.

La transparencia de esta película permite ver fácilmente los colores y las formas de los materiales autoadhesivos ploteados.

### VIDA EN ALMACÉN

1 año almacenado entre 15 y 25°C y ± 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La transferencia del vinilo ploteado a la cinta de aplicación debe realizarse siempre retirando el soporte del material autoadhesivo (es decir, colocando la cara de PVC hacia abajo sobre la superficie de trabajo), no levantando la cinta de aplicación.

### PROPIEDADES FÍSICAS (VALORES HABITUALES)

Datos del material frontal, 23°C	Valores medios	Método de ensayo
Resistencia a la tracción (N/15mm)	45	DIN ISO 527-3
Alargamiento de rotura (%)	800	Dirección de la máquina

#### Grosor

Film frontal + adhesivo (µm)	130	ASTM D-645
------------------------------	-----	------------

#### Peso

Film frontal + adhesivo (g/m <sup>2</sup> )	105	ISO 53452
---	-----	-----------

#### Datos del adhesivo, 23°C (N/25 mm)

Pelado en espejo de acero inoxidable		FTM 1 180°
20 minutos	3,5	
Pelado 24 hrs sobre		
MACal 8900 PRO Gloss	2,1	
MACal 9800 PRO Matt	1	

Aviso importante La información de las características químicas y físicas, así como de los valores en el presente documento se basan en pruebas que creemos que son fiables y que no constituyen una garantía. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de ese material para cada uso específico.

Todos los datos técnicos aquí facilitados podrán ser modificados sin previo aviso. En caso de ambigüedades o diferencias entre la versión en inglés y las versiones en otros idiomas del presente documento, prevalecerá y regirá la versión en inglés.

Exención de responsabilidad sobre la garantía Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».