

# Ficha técnica



Impresión ATP

**Producto:** GP-412 wg

## Descripción del Producto:

Película de PVC monomérica que cumple con REACH y RoHS, adecuada para su uso en una amplia variedad de aplicaciones con superficies planas y superficies ligeramente curvas. Adecuado para impresiones con colores intensos y brillantes de corta a media duración. Publicidad tanto en interiores como en exteriores. Alta adherencia a una amplia variedad de sustratos, incluyendo... Plásticos, espuma, vidrio y aluminio. Excelente rendimiento de impresión en una amplia variedad de solventes. Máquinas de impresión digital eco-solventes, látex y UV

## Estructura del producto:

Apoyo	Película de PVC, 100 µm, blanca, brillante
Entretela	Papel siliconado por una cara, blanco, 120 g/m <sup>2</sup>
Adhesivo	Poliacrílico puro, permanente, transparente, pH neutro, sin disolventes.
Espesor total	0,12 milímetros
Peso adhesivo	20 g/m <sup>2</sup>

## Características:

	Valor promedio	Método de prueba
Adherencia sobre acero: (después de 20 min.)	8 N / 25 mm	AFERA 5001
Adherencia sobre acero: (después de 24 h)	11 N / 25 mm	AFERA 5001
Estabilidad dimensional: MD	< -2,7 %	FTM 14
Estabilidad dimensional: CD	< 0 %	FTM 14
Inflamabilidad: Sobre aluminio	autoextinguible	DIN 75200

ATP sistemas adhesivos AG  
Ventas Internacional, I+D  
Sihleggstr. 23, postfach 127  
CH - 8832 Wöllerau  
Teléfono: +41(0)43/888-1515  
Fax: +41(0)43/888-1510  
Correo electrónico: info@atp-ag.ch

Puede encontrar más información en:  
[www.atp-ag.com](http://www.atp-ag.com)

14.12.2011

Sistemas adhesivos ATP GmbH  
Venta de Alemania  
Eichenhofer Weg 71  
D - 42279 Wuppertal  
Teléfono: +49(0)2339/909-750  
Telefax: +49(0)2339/909-506  
Correo electrónico: info@atp-ag.com

### Desempeño ambiental:

#### Resistencia química:

Condiciones	Apariencia
24h a temperatura ambiente y 4h en propanol	sin cambios
24h a temperatura ambiente y 48h en agua	sin cambios

#### Resistencia a la temperatura:

Condiciones	Apariencia
24h a temperatura ambiente y luego 24h a 80°C	sin cambios
24h a temperatura ambiente y luego 24h a -40°C	sin cambios

#### Resistencia a la humedad:

Condiciones	Apariencia
24h a temperatura ambiente y luego 24h a 38°C y 98% de humedad	sin cambios

Temperatura de aplicación:	mín. 10°C
Rango de temperatura de uso final:	de -40°C a +80°C
Duración:	2 años (ver información de la aplicación)
Durabilidad:	4 años

La durabilidad estimada se basa en pruebas de envejecimiento acelerado y se refiere a una exposición vertical bajo Climas de Europa Central. La durabilidad del producto depende de la preparación del sustrato, las condiciones atmosféricas y la influencia ambiental. La exposición a condiciones extremas (clima tropical, la alta humedad, la alta exposición a la luz ultravioleta o las áreas contaminadas pueden reducir drásticamente la durabilidad.

Todos nuestros productos están sujetos a un estricto control de calidad mediante nuestro sistema QM, que cumple con las normas ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001. La información se basa en nuestro conocimiento actual y nuestra experiencia. Debido al gran número de posibles influencias durante el procesamiento y aplicación de nuestros productos, esta información no libera al usuario de la obligación de realizar sus propias pruebas y ensayos. Los usuarios de nuestros productos son responsables de respetar los derechos de patente que puedan existir y para cumplir con las regulaciones vigentes. Nuestra sección de tecnología de aplicaciones siempre estará encantada de asesorarle sobre las pruebas de idoneidad de los productos originales materiales.