



Campaña™ Blanco sobre Negro
WB MAG 40 S

Página: 1 de 2
Revisión: 1 (CVS)
Fecha: 1 de octubre de 2024
Autor: WS

Campaign™ WB MAG 40 S es un vinilo autoadhesivo perforado blanco sobre negro sensible a la presión, con un revestimiento universal con tecnología ventana, a la vez que permite verla desde el interior.

Esta película promocional cuenta con un revestimiento de papel parcialmente de tinta con curado UV, solvente, "eco-solvente" y látex, y serigrafía

Propiedades	
PROPIEDAD	VALOR
Película	PVC calandrado monomérico laminado en blanco frío sobre negro
Espesor de película	150 µm ± 10 µm (5,9 milésimas de pulgada ± 0,4 milésimas de pulgada)
Patrón de agujeros	40% de transparencia; orificios de 1,60 mm (0,06") de diámetro
Adhesivo	Poliacrilato solvente transparente 35 g/m² ± 3 g/m² (1,03 oz/yarda² ± 0,09 oz/yarda²)
Transatlántico	Soporte universal parcialmente perforado. Papel perforado recubierto con la marca Contra Vision® Campaign™ impresa en el reverso.
Peso del revestimiento	440 g/m² ± 5 g/m² (4,94 oz/yarda² ± 0,15 oz/yarda²) después de la perforación
Temperatura de aplicación	Mínimo: 4 °C (39 °F) aire y sustrato.
Adherencia al sustrato a 24 horas	4 N/25 mm (14,4 oz/pulg.). Película impresa sobre vidrio, valor típico
Adherencia al sustrato a 1 mes	5 N/25 mm (18 oz/pulg.). Película impresa sobre vidrio, valor típico
Movilidad	Mínimo 12 meses de removibilidad limpia sin residuos de adhesivo a 60%
Durabilidad	Hasta 2 años en aplicaciones estáticas
	La durabilidad indicada corresponde a material sin imprimir ni tratar, en condiciones estáticas (no vehicular), sujeto a las condiciones climáticas de Europa. Los factores de curado pueden reducir la vida útil esperada del gráfico impreso. Como todos los métodos de aplicación incorrectos, la limpieza y preparación inadecuadas pueden reducir la vida útil esperada del material aplicado, ya sea impreso o no. Los factores mecánicos, los daños químicos y la degradación por rayos UV en el exterior pueden reducir la durabilidad esperada. Puede producirse cierta decoloración en los bordes y esquinas de la aplicación es de seis meses. Todas las películas de vinilo eventualmente fallan.
Contracción	dirección x 0,6%, dirección y 0,6% FTM14
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Duración	2 años en condiciones normales a una temperatura de 22 °C (72 °F) y un nivel de humedad relativa de 50%
Otra información	Para obtener información técnica, incluido el rendimiento solar, la información, visite el Centro técnico de Contra Vision en www.contravision.com

Datos técnicos

Campaña™ Bilingüe sobre WBAG40S

Página: 2 de 2

Revisión (CVS) 1

Fecha: 1 de octubre de 2024

Autos:

Reglamento

Algunos países y regiones tienen leyes o normativas que exigen un paso mínimo de vehículos. El usuario es responsable de determinar y cumplir con todas las normas aplicables.

Recomendaciones de uso

No se recomienda utilizar este producto sobre vidrio con revestimientos como anti-reflexo o protección UV.

Recomendaciones de aplicación

Aplique la película en seco. Las superficies donde se aplicará el material deben estar limpias y secas. Realice la aplicación con agua y jabón. Limpie y seque el vidrio después de la aplicación. No aplicar sobre pintura o tinta frescas, policarbonato, caucho, molduras de plástico.

Se recomienda utilizar este producto únicamente en superficies planas o ligeramente curvadas. La película no debe tocar la moldura de goma de la ventana. Si dos paneles grandes forman una junta, no superponga los paneles. Respete la temperatura mínima de aplicación y la película no debe lavarse durante 7 días.

Recomendaciones de impresión

La construcción de Universal Liner, impresa con tinta UV curable, es compatible con la inyección de tinta de curado UV y la construcción de Replacement. Después de la impresión, la tinta debe estar completamente seca, incluso en los bordes de la laminación.

Ambiental

La película para ventanas perforadas Contra Vision no contiene ftalatos y cumple con los requisitos de la UE.

El embalaje de Contra Vision se fabrica con cartón reciclado, con tapones de plástico sujetos a las normas locales de reciclaje.

Para obtener más información sobre los beneficios ambientales de utilizar los productos de Contra Vision, visite nuestro sitio web o contacte con nosotros.

Información de contacto

Contra Vision Supplies Ltd, Casa 192-1 Ack Lane, Seabrook, Bournemouth, Reino Unido

Teléfono: +44 7 161 439

Correo electrónico: info@contravision.com

Este documento se ofrece como fuente de información y no constituye una oferta de venta. Antes de usarlo, la idoneidad del producto para su propósito debe ser confirmada.

Todas las marcas comerciales en esta hoja de datos son © Contra Vision.