

Datos técnicos

Ficha de datos



Campaña™ Blanco sobre Negro WBMAG40S

Página: 1 de 2
Revisión: 1 (CVS)
Fecha: 1 de octubre de 2024
Autor: WS

Campaign™ WBMAG40S es un vinilo autoadhesivo perforado blanco sobre negro con un 40 % de transparencia y un adhesivo removible sensible a la presión, con un revestimiento universal con tecnología Grayliner™. Esta película permite ver la imagen desde el exterior de una ventana, a la vez que permite verla desde el interior.

Esta película promocional cuenta con un revestimiento de papel parcialmente perforado y está diseñada para impresión por inyección de tinta con curado UV, solvente, "eco-solvente" y látex, y serigrafía.

Propiedades típicas	
PROPIEDAD	VALOR
Película facial	PVC colandrado monomérico laminado en blanco frío sobre negro
Espesor de la película	150 µm ± 10 µm (5,9 milésimas de pulgada ± 0,4 milésimas de pulgada)
Patrón de agujeros	40% de transparencia; orificios de 1,60 mm (0,06") de diámetro
Adhesivo	Poliacrilato solvente transparente 35 g/m² ± 3 g/m² (1,03 oz/yarda² ± 0,09 oz/yarda²)
Transatlántico	Soporte universal parcialmente perforado. Papel perforado recubierto de silicona, laminado con papel gris impreso y recubierto de PE, con la marca Contra Vision® Campaign™ impresa en el reverso.
Peso del revestimiento	140 g/m² ± 5 g/m² (4,04 oz/yarda² ± 0,15 oz/yarda²) después de la perforación.
Temperatura de aplicación	Mínimo: 4°C (39°F) aire y sustrato.
Adherencia al pelado 24 horas	4 N/25 mm (14,4 oz/pulg.). Película impresa sobre vidrio, valor típico.
Adherencia al pelado 1 mes	5 N/25 mm (16 oz/pulg.). Película impresa sobre vidrio, valor típico.
Movilidad	Mínimo 12 meses de removibilidad limpia sin residuos de adhesivo a 23 °C a 25 °C (73 °F a 77 °F) y HR de 50-60%
Durabilidad	Hasta 2 años en aplicaciones estáticas
	La durabilidad indicada corresponde a material sin imprimir ni tratar, aplicado correctamente sobre un sustrato inerte, vertical y estático (no vehicular), sujeto a las condiciones climáticas de Europa Central. Algunas tintas de impresión y regímenes de secado o curado pueden reducir la vida útil esperada del gráfico impreso. Consulte con el fabricante de su tinta para obtener orientación. Los métodos de aplicación incorrectos, la limpieza y preparación inadecuadas de las ventanas y los tratamientos incompatibles pueden reducir la vida útil esperada del material aplicado, ya sea impreso o sin imprimir, sobrelaminado o sin laminar. Los daños mecánicos, los daños químicos y la degradación por rayos UV en el material impreso, sin imprimir, laminado o sin laminar también pueden reducir la durabilidad esperada. Puede producirse cierta decoloración con la exposición prolongada a la luz solar. La vida útil típica de la aplicación es de seis meses. Todas las películas perforadas para ventanas son especialmente vulnerables a daños en los bordes y las esquinas, lo que puede provocar un deterioro prematuro. falla.
Contracción	dirección x0,6%, dirección y0,6% FTM14
Temperatura de servicio	-25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F)
Duración	2 años En condiciones normales a una temperatura de 22 °C (72 °F) y una humedad relativa del 50-55 %
Otra información	Para obtener información técnica, incluido el rendimiento solar, la certificación contra incendios, consejos de impresión y otra información, visite el Centro técnico de Contra Vision en www.contravision.com/print-subsurface/technical-hub

Datos técnicos

Campaña™ Blanco sobre Negro
WBMAG40S

Página: 2 de 2

Revisión: 1 (CVS)

Fecha: 1 de octubre de 2024

Autor: WS

Reglamento

Algunos países y regiones tienen leyes o normativas que exigen un paso mínimo de luz, lo que puede limitar o impedir el uso de este producto en las ventanas de vehículos. El usuario es responsable de determinar y cumplir con todas las normas aplicables.

Recomendaciones de sustrato

No se recomienda utilizar este producto sobre vidrio con revestimientos como antirreflejo, autoimplantable y resistente a rayones, que podrían dañarse durante la remoción de la película.

Recomendaciones de aplicación

Aplique la película en seco. Las superficies donde se aplicará el material deben limpiarse completamente de polvo, grasa o cualquier contaminación. La limpieza final se realiza con agua y jabón. Enjuague y seque el vidrio después de limpiarlo.

No aplicar sobre pintura o tinta frescas, policarbonato, caucho, molduras de plástico ni ciertos PVC. En caso de duda, realice una prueba antes de la aplicación final.

Se recomienda utilizar este producto únicamente en superficies planas o ligeramente curvas.

La película no debe tocar la moldura de goma de la ventana. Si dos paneles gráficos se unen en una ventana, recorte la película con cuidado para que se unan y formen una junta a tope. No superponga los paneles.

Respete la temperatura mínima de aplicación y los gráficos no deben lavarse dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación.

Recomendaciones de impresión

La construcción de Universal Liner, impresa correctamente, elimina los "puentes" sobre los orificios perforados que pueden producirse con las impresoras de inyección de tinta de curado UV y la construcción de Replacement Liner.

Después de la impresión, la tinta debe estar completamente seca, incluso en los orificios perforados, para evitar cualquier contaminación, especialmente durante la laminación.

Ambiental

La película para ventanas perforadas Contra Vision no contiene ftalatos y cumple con las últimas regulaciones REACH; consulte nuestro sitio web para obtener más detalles.

El embalaje de Contra Vision se fabrica con cartón reciclado, con tapones de polipropileno y envoltorio de polietileno. Todos son totalmente reciclables y están sujetos a las normas locales de reciclaje.

Para obtener más información sobre los beneficios ambientales de utilizar los productos Contra Vision y los esfuerzos que estamos realizando para mejorar la sostenibilidad de nuestro material, puede buscar "sostenibilidad" en nuestro sitio web.

Información del contacto

Contra Vision Supplies Ltd, Casa Victoria
19-21 Ack Lane East, Bramhall, Stockport,
SK7 2BE, Reino Unido

Teléfono +44 161 439 9307

Correo electrónico: technical@contravision.com

Este documento se ofrece como fuente de información y no constituye una garantía. Los compradores deben determinar por sí mismos, antes de usarlo, la idoneidad del producto para su propósito específico.

Todas las marcas comerciales en esta hoja de datos son © Contra Vision Ltd